

BÉTON CELLULAIRE AVEC BILLES DE POLYSTYRÈNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MASSE VOLUMIQUE (Kg/mc)	CIMENT 3.25 (kg)	EAU (lit)	ADDITIF (lit)	RÉSISTANCE (Kg/cm ^q)	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)
300	240	144	850 max	5	0,060
400	300	190	770 max	8	0,082
500	400	240	700 max	15	0,090
600	480	288	640 max	25	0,11