

# BÉTON CELLULAIRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MASSE VOLUMIQUE (Kg/mc)	CIMENT 3.25 (kg)	EAU (lt)	ADDITIF (lt)	RÉSISTANCE (Kg/cm <sup>q</sup> )	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)
300	250	125	870	5	0,062
400	300	165	845	10	0,085
500	416	208	666	17	0,090
600	495	228	632	25	0,11