

CALCESTRUZZO CELLULARE MISTO POLISTIROLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITA' (Kg/mc)	CEMENTO 3.25 (kg)	ACQUA (lt)	SCHIUMA (lt)	RESISTENZA (Kg/cm ^q)	CONDUCIBILITA' TERMICA (λ)
300	240	144	850 max	5	0,060
400	300	190	770 max	8	0,082
500	400	240	700 max	15	0,090
600	480	288	640 max	25	0,11