

CALCESTRUZZO CELLULARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITA' (Kg/mc)	CEMENTO 3.25 (kg)	ACQUA (lt)	SCHIUMA (lt)	RESISTENZA (Kg/cm ^q)	CONDUCIBILITA' TERMICA (λ)
300	250	125	870	5	0,062
400	300	165	845	10	0,085
500	416	208	666	17	0,090
600	495	228	632	25	0,11