

# CHAPE AUTONIVELANTE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Masse volumique de mortier durci (kg/m <sup>3</sup> )	Accessibilité	Épaisseur (cm)	Masse/m <sup>2</sup> /épaisseur (Kg/m <sup>2</sup> )	Résistance à la flexion A 28 GG (Kg/cm <sup>2</sup> )	Résistance à la compression E A 28 s (Kg/cm <sup>2</sup> )	Conductivité thermique (λ)
2000	Dopo 24h à 20°C	3 – 6 cm	18 (épaisseur 1cm)	50	200	1,40 W/mk